为您的科技提供动力

昊诚锂电

锂一次电池
CR17450

3.0V 锂-二氧化锰
4/5A 尺寸 功率型电池



优势

- 大电流、高电压、高比能量
- 能量密度高达 830Wh/L
- 工作温度范围宽（-40℃~+70℃）
- 低自放电率(在+25℃存放1年，年均自放电率小于1%)

关键特性

- 电池结构优化，放电能力卓越
- 长续航时间
- 无电压滞后
- 符合GB 8897.4技术要求
- 符合IEC 60086.4技术要求
- 符合RoHS环保要求

典型应用

- 安防系统
- 智能计量
- 射频RFID
- 无线传输
- 智能家居
- 定位跟踪

参数

电性能	
开路电压 (23±2℃)	≥3.10V
标称容量	2400mAh
(在+25℃温度条件下以1mA恒流放电至2.0V。电池容量根据使用温度、放电电流和截止电压的变化而变化。)	
最大连续放电电流	1500mA
(在+25℃温度条件，截止电压 2.0V，电池能够至少放出额定容量的50%所能允许的最大连续放电电流值。)	
最大脉冲放电电流	3000mA
(脉冲放电电流最高可达到3000mA。电池的脉冲放电能力会随着脉冲特性、温度和使用之前的历史因素的不同而变化。详情请咨询HCB。)	
储存条件 (建议)	≤+30℃
(更多储存条件请咨询HCB。)	≤75%RH
工作温度范围	-40℃~+70℃
(工作在规定温度范围外可能造成电池容量降低、电压读数减少等问题. 详情请咨询HCB。)	

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
地址：武汉市东西湖区田园街37号

邮编：430040
电话：+86(0)27 83248452
传真：+86(0)27 83248455

邮箱：haocheng@cnhcb.com
网址：www.cnhcb.com
版本号: HCB-MKT.PM-S[V3.1 2022 04]


锂一次电池
CR17450

3.0V 锂-二氧化锰
4/5A 尺寸 功率型电池

物理性能


直径	16.4±0.2mm
高度	45.0±0.5mm
典型重量	26.0g
锂金属含量	0.82g

MSDS 根据需要
二极管(1N4007, 1N5819)
PTC(SRS175...)
标签、线缆及连接器等




尺寸单位：mm（未注公差按 GB1804-m标准执行）


23±2℃温度条件下的典型放电曲线（放电中值）



不同环境温度下的放电容量曲线（放电平稳阶段）



储存特性



警告:

- 请勿将电池短路
- 请勿将电池充电
- 请勿针刺电池
- 请勿挤压电池
- 注意电池正负极与用电设备的连接是否正确
- 请勿拆解电池
- 请勿焚烧电池
- 请勿混用新旧电池
- 请勿加热电池至100℃以上
- 请勿直接焊接电池
- 请勿使电池变形或改装电池

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
地址：武汉市东西湖区田园街37号
邮编：430040
电话：+86(0)27 83248452
传真：+86(0)27 83248455
邮箱：haocheng@cnhcb.com
网址：www.cnhcb.com

版本号: HCB-MKT.PM-S[V3.1 2022 04]